FONDO DE HERRERÍA

COLOR
Blanco, Negro, Gris y Rojo

DESCRIPCIÓN
Es un fondo elaborado con resinas alquídicas que aíslan las superficies metálicas de agentes corrosivos, garantizando así su protección absoluta.

USOS
Como base anticorrosivo (con el acabado final recomendado), para proteger estructuras metálicas, nuevas y viejas donde se desconoce, el recubrimiento anterior. No se recomienda para inmersión ni para recipientes en contacto con aguas potables o alimentos.

PINTURAS DE ACABADO
Como acabado final COLOREAL recomienda: Esmalte Ahorro o Esmalte Premium

ESPECIFICACIONES

Acabado	Mate
Rendimiento teórico a 25 micrones de película seca	35-40 m² / galón
Método de aplicación	Brocha, pistola o rodillo
Temperatura de almacenamiento	15°C a 32°C bajo techo
Tiempo de Secado al Tacto	30 min
Tiempo de Secado para Repintar	2 a 5 horas

Para el cálculo de rendimiento práctico se deben tener en cuenta las pérdidas de pintura durante la mezcla y aplicación.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
- El metal debe estar completamente libre de humedad, grasas y otros contaminantes.
- El óxido, pinturas deterioradas y partículas sueltas se deben eliminar para un resultado óptimo.
- La mínima preparación de superficie es la Manual Mecánica ST2 (SSPC-SP2).

APLICACIÓN
- Se mezcla el fondo anticorrosivo con una espátula para obtener su completa uniformidad.
- Para aplicación a pistola convencional o rodillo, se agrega al fondo un 5% por volumen de Thinner de poder de solvencia mediano alta y se revuelve con espátula hasta obtener una mezcla uniforme.
- Se aplica una (1) o dos (2) manos para obtener el espesor recomendado, respetando los tiempos de secado, que pueden variar dependiendo de la temperatura ambiental y espesor de la película aplicada.
- Se debe tapar muy bien, para evitar la formación de “nata”en el almacenamiento de envases mermados.

PRESENTACIONES Galón, ¼ galón

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.