FONDO DE Herrería



Empieza tu proyecto con SensaColor®

DESCRIPCIÓN

Es un fondo elaborado con resinas alquídicas que aíslan las superficies metálicas de agentes corrosivos, garantizando así su protección absoluta.

USOS

- Como base anticorrosivo (con el acabado final recomendado), para proteger estructuras metálicas, nuevas y viejas donde se desconoce, el recubrimiento anterior.
- No se recomienda para inmersión ni para recipientes en contacto con aguas potables o alimentos.

COLORES APROXIMADOS

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.

FONDO DE Herrería

ESPECIFICACIONES

Acabado	Mate
Rendimiento teórico a 25 micrones de pelicula seca	35 a 40m² / Galón
Metodo de aplicación	Brocha, Pistola, Rodillo
Temperatura de Almacenamiento	15° a 32° Bajo techo
Tiempo de Secado al Tacto	30 min.
Tiempo de Secado para Repintar	2 a 5 Horas

Para el cálculo de rendimiento práctico se deben tener en cuenta las pérdidas de pintura durante la mezcla y aplicación.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- El metal debe estar completamente libre de humedad, grasas y otros contaminantes.
- óxido, pinturas deterioradas y partículas sueltas se deben eliminar para un resultado óptimo.
- La mínima preparación de superficie es la

PRESENTACIÓN

- Galón.
- 1/4 de Galon



APLICACIÓN

- Mezcle el producto con espátula hasta lograr completa uniformidad.
- Para pistola o rodillo, añada 5% por volumen de Thinner de solvencia media-alta y homogenice.
- Aplique 1 o 2 manos respetando los tiempos de secado (variables según temperatura y espesor).
- Tape bien el envase para evitar la formación de nata en el producto sobrante.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

- Almacenar en lugar fresco.
- Manténgase bien tapado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.